

Consejos importantes para la máxima eficacia en la colocación de nuestro material. PRODUCTOS 'VAPORSEC PROTECT'

El proceso debe aplicarse como una aplicación final, solo después de nivelar la superficie a tratar. El cemento cola flexible C2TE S1 es el único producto recomendado utilizado para pegar nuestro material, y debe aplicarse a ambos lados del material. La segunda capa se debe aplicar después de un período mínimo de secado de 48/72 horas.

Todas las solapas deben tener un mínimo de 10 cm y sellarse completamente con el mismo cemento. En la colocación de techos y terrazas planas, se recomienda colocar un borde adicional de 15/20 cm aproximadamente.

Coloque el material a continuación, una vez la que la primera capa de cemento cola está aplicada, teniendo cuidado de no permitir que el cemento comience su proceso de secado antes de adherir el material.

Recomendamos que el cemento cola se aplique solo en capas no muy gruesas, tan solo lo suficiente para su agarre, para evitar el riesgo de micro fisuras y para aprovechar su máxima transpiración.

Dependiendo de las temperaturas de trabajo ambientales, una vez que se logra la colocación, recomendamos que el proceso de acabado se complete dentro de 1 mes, hasta un máximo de 3 meses. Son recomendaciones también aconsejadas por los fabricantes de cemento para proteger la eficiencia de sus productos.

Todos los productos utilizados en el proceso deben ser productos TRANSPIRABLES de alta calidad, incluido el acabado de pintura.

Comenzamos a importar estos productos en 2007 y hemos adquirido experiencia con miles de proyectos, por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier consejo que pueda necesitar.

Saludos cordiales